



LAB N° 0097 L

RAPPORTO DI PROVA N° 628 / 2022

Monza, 09.05.2022

Richiedente: TUBIPLAST ITALY SRL - Via Ascolese, 4 - 84038 SASSANO (SA)

Campionamento: a cura del richiedente

Data ricevimento campione: 19.04.2022

Campione dichiarato: TUBO PPR A MARCHIO TUBIPLAST ITALY PPR PIPE

Descrizione del campione: n°3 spezzoni di tubo PPR Ø20 con le estremità libere da 400mm

Identificazione campione: 411/2022

Marcatura del campione: TUBIPLAST ITALY PPR PIPE TYPE 3 DIN 8077-8078 PN20 SDR6 Ø20x3,4 10 BAR 95°C ISO9001:2000 CERTIFIED MADE IN ITALY WWW.TUBIPLAST.COM

DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA PRESSIONE INTERNA A TEMPERATURA COSTANTE

Metodo di analisi: UNI EN ISO 1167-1/2:2006

Data di inizio prova: 02.05.2022

Data di fine prova: 03.05.2022

Tempo di condizionamento: 1 h

Stazione di prova: 3

Temperatura di prova: (95 ± 1) °C

Ambiente di prova: acqua in acqua

Posizionamento delle provette: verticale

Tipo di tamponi: a (senza tirante metallico)

Pressione di prova applicata: 18,0^{+0%}_{-0%} bar

Durata prescritta della prova: > 22 h

Esito della prova:

Provetta 1	Provetta 2	Provetta 3
> 22 h	> 22 h	> 22 h

(Pressione di prova calcolata con diametro nominale e spessore minimo di norma)

FINE RAPPORTO DI PROVA

Il Responsabile della Prova
(R. Frentoei)



Il Responsabile del Laboratorio
(ing. L. Galbiati)



I risultati delle determinazioni sovraesposti si riferiscono soltanto al campione ricevuto.

Se il campionamento è a cura del richiedente i risultati delle determinazioni sovraesposti si riferiscono al campione così come ricevuto.

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova deve essere autorizzata dal Laboratorio Prove I.I.P.

Il campione viene conservato per due mesi dalla data di emissione del presente Rapporto di Prova.

Il campionamento non è oggetto di accreditamento.



LAB N° 0097 L

RAPPORTO DI PROVA N° 647 / 2022

Monza, 11.05.2022

Richiedente: TUBIPLAST ITALY SRL - Via Ascolese, 4 - 84038 SASSANO (SA)

Campionamento: a cura del richiedente

Data ricevimento campione: 19.04.2022

Campione dichiarato: TUBO PPR A MARCHIO TUBIPLAST ITALY PPR PIPE

Descrizione del campione: n°3 spezzoni di tubo PPR Ø20 con le stremità libere da 400mm

Identificazione campione: 411/2022

Marcatura del campione: TUBIPLAST ITALY PPR PIPE TYPE 3 DIN 8077-8078 PN20 SDR6 Ø20x3,4 10 BAR 95°C ISO9001:2000 CERTIFIED MADE IN ITALY WWW.TUBIPLAST.COM

DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA PRESSIONE INTERNA A TEMPERATURA COSTANTE

Metodo di analisi: UNI EN ISO 1167-1/2:2006

Data di inizio prova: 04.05.2022

Data di fine prova: 11.05.2022

Tempo di condizionamento: 1 h

Stazione di prova: 3

Temperatura di prova: (95 ± 1) °C

Ambiente di prova: acqua in acqua

Posizionamento delle provette: verticale

Tipo di tamponi: a (senza tirante metallico)

Pressione di prova applicata: 17,0^{+0%}_{-0%} bar

Durata prescritta della prova: > 165 h

Esito della prova:

Provetta 1	Provetta 2	Provetta 3
> 165 h	> 165 h	> 165 h

(Pressione di prova calcolata con diametro nominale e spessore minimo di norma)

FINE RAPPORTO DI PROVA

Il Responsabile della Prova
(R. Frentoei)



Il Responsabile del Laboratorio
(ing. L. Galbiati)



I risultati delle determinazioni sovraesposti si riferiscono soltanto al campione ricevuto.

Se il campionamento è a cura del richiedente i risultati delle determinazioni sovraesposti si riferiscono al campione così come ricevuto.

La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova deve essere autorizzata dal Laboratorio Prove I.I.P.

Il campione viene conservato per due mesi dalla data di emissione del presente Rapporto di Prova.

Il campionamento non è oggetto di accreditamento.